

SAHARA S

Aplicaciones



Color externo



Color interno



Usos

Equipos de arenado y granallado, paso de cemento en polvo y elaborado, cereales y todo tipo de abrasivos no corrosivos en general. Servicio pesado. Tubo interno altamente resistente a la abrasión y a la laceración.



Características Generales

Superficie externa:

Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: NR - BR.

Compuesto externo: EPDM.

Refuerzo:

Telas cord de fibras sintéticas (#2).

* Telas cord de fibras sintéticas (#4).

Temperatura: -30°C / 82°C.

K de rotura: 4.

Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
12,5	1/2	33	20	290	0,874
19	3/4	41	20	290	1,337
25	1	48	20	290	1,604
31,5	1 1/4	54	20	290	1,914
38	1 1/2	61	20	290	2,180
* 45	1 3/4	70	20	290	2,825
* 51	2	74	20	290	3,072