

CONCRETE PUMPING

Usos

Manguera apta para el transporte y bombeo de concreto y sustancias abrasivas en general.

Aplicaciones



Color externo



Color interno



Características Generales

Superficie externa:

Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: NR - BR.

Compuesto externo: EPDM.

Refuerzo:

Telas cord de fibras sintéticas (#4).

* Telas cord de fibras sintéticas (#6).

Temperatura: -30°C / 82°C.

K de rotura: 2.

Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
76	3	101	40	580	4,800
100	4	127	40	580	6,400
125	5	154	40	580	7,900
76	3	105	60	870	5,500
* 100	4	132	60	870	7,350
* 125	5	159	60	870	9,200