

VULCANO

Aplicaciones

Color externo

Color interno



Usos

Conducción de agua caliente, vapor y aire. Por su tipo de construcción ofrece nivel máximo de seguridad. Para evitar inconvenientes se recomienda impedir el contacto del tubo interno con derivados del petróleo.

Caracteristicas acriciaies		Carac	terist	ticas	Genera	les
----------------------------	--	-------	--------	-------	--------	-----

Superficie externa: Trenza textil. BIIR. Compuesto interno: Compuesto externo: Trenza de hilado de algodón embebida en

caucho sintético.

Refuerzo:

Trenza de alambre de acero latonado.

Temperatura: -40°C / 180°C.

K de rotura: 4.

					\smile
ø interno (mm)	ø interno (pulg)	ø externo (mm)	Presión de Trab bar	Presión de Trab psi	Peso Kg/Mt
12,5	1/2	22	140	2.035	0,610
16	5/8	25	110	1.591	0,691
19	3/4	28	90	1.305	0,715
25	1	34	70	1.015	0,886
31,5	1 1/4	41	30	435	1,007
38	1 1/2	47	30	435	1,199
51	2	59	30	435	1,437

