

NAYADE

Usos

Impulsión de aire, agua y líquidos no corrosivos en general. Apto para servicios severos.

Aplicaciones



Color externo



Color interno



Características Generales

Superficie externa:

Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: SBR - EPDM.

Compuesto externo: EPDM.

Refuerzo:

Trenzas de hilado de poliéster (#2).

Temperatura: -30°C / 82°C.

K de rotura: 2,5.

Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
16	5/8	28	30	435	0,574
19	3/4	31	30	435	0,637
25	1	38	25	363	0,786
31,5	1 1/4	44	20	290	0,970
35	1 3/8	47	19	276	1,076
38	1 1/2	50	17	247	1,129
45	1 3/4	57	15	218	1,310
51	2	63	10	145	1,433
57	2 1/4	69	9	131	1,601
63	2 1/2	76	7	102	1,812